
設計・施工上のご注意

1. 施工中、ガラスに「ガラス注意」の貼り紙を付ける場合は、紙テープおよび両面テープをご使用ください。ふのり、市販糊、セロハンテープ、ガムテープは糊残り、およびガラス表面剥離の原因となりますので使用しないでください。
2. ガラスとガラスまたはガラスとその他材料とを接着する場合、エポキシ系接着剤などのように接着力が非常に強く、かつ接着後硬度の高くなる接着剤はガラスの剥離または破損を生じますので使用しないでください。ガラスを接着する場合は、シリコーン系シーリング材などのやわらかいものをご使用ください。

●施工図



標準施工法

1. シーリング材はシリコーン系の弾性シーリング材をご使用ください。
2. バックアップ材は発泡ポリエチレンなど、やわらかいものをご使用ください。
3. セッティングブロックは硬度80°~90°のEPDM耐シリコーンタイプで、次の寸法のものを2個ご使用ください。

   長さ：25×Amm以上（但し、最小50mm程度）
   ※A：ガラス面積（m^2）
   幅　：ガラス厚さ+5mm程度
   厚さ：5~12mm程度

4. グレイジングガスケットは耐久性の優れた良質のものをご使用ください。
5. クリアランス・かかりしろなどの数値はJASS-17（日本建築学会・建築工事標準仕様書17番・ガラス工事、2003年12月1日第4版）より引用した数値を最小値としてください。

※ 単板ガラス以外の詳細は別途、お問い合わせください。

展示ルームのご案内

NSGガラススクエア

より快適な居住空間を実現するために、真空ガラス「スペーシア」をはじめとする機能ガラスを展示しています。お客様にわかりやすく、その機能を視覚的、体感的に理解していただけるように、普通のガラスとの比較展示を中心に展開しています。

所　在　地	〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目2番4号 住友不動産東新橋ビル6号館1F 日本板硝子ビルディングプロダクツ内
お問い合わせ	0120-498-023 ※番号はおかけ間違いのないようにお願い致します。
営業時間	9:30～12:00／13:00～17:30
定　休　日	土・日・祝（夏季・冬季休業有）
アクセス	JR線・東京モノレール「浜松町駅」より徒歩7分 都営地下鉄　三田線「御成門駅」より徒歩5分 都営地下鉄　浅草線・大江戸線「大門駅」より徒歩5分 ※専用駐車場のご用意はございませんのでご了承ください。 公共の交通機関でのご来場をお願い致します。
U　R　L	http://glass-wonderland.jp/glass_square/



●ご来場いただくにあたって

製品説明など、アテンドのスタッフを希望される場合は、お電話にてご予約いただきますよう、お願い申し上げます。展示製品は限られており、随時入れ替えをしております。そのため、ご希望の製品をご覧いただけない場合もございますので、事前にお問い合わせいただければ展示中の製品をご案内致します。製品によっては小サイズのサンプルをご覧いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ご注意	製品のご採用にあたっては、別冊 総合カタログの「ガラスを安全に、大切にお使いいただくために」、および各製品情報の注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

日本板硝子株式会社

東京本社　〒108-6321　東京都港区三田3丁目5番27号（住友不動産三田ツインビル西館）
大阪本社　〒541-8559　大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号（住友ビル）

札　幌　TEL（011）377-2860　仙　台　TEL（022）359-8665　東　京　TEL（03）6403-8501
名古屋　TEL（052）238-1391　大　阪　TEL（06）6222-7531　福　岡　TEL（092）451-5594

住まいの窓ガラス情報サイト
http://glass-wonderland.jp/

日本板硝子お客様ダイヤル　0120-498-023　9:00～12:00,13:00～17:30（土日祝休）　FAX 0120-498-029

●本カタログは2017年12月現在の内容について掲載しています。　●本カタログに記載されている性能、数値などは保証値ではありませんのでご了承ください。
●本カタログに記載されている写真は、印刷のため実際の色と多少異なります。　●製品の仕様等は、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

2017・12/02 3